

207mm

A



屋根工事に

強い風雨に耐え抜く
屋根づくりを。

いま評判!
すぐ塗れる
シリーズ

いま評判!
すぐ塗れる
シリーズ



屋根用ねりしっくい白(油入り) 屋根用

屋根用ねりしっくい黒(油入り) 屋根用

20kg 入り
ポリ袋20kg
kg入 施工面積…約5㎡(2mm厚時)

開封前にもむように踏むと柔らかくなります。決して加水はしないで下さい。

20kg 入り
ポリ袋20kg
kg入 施工面積…約5㎡(2mm厚時)


開封前にもむように踏むと柔らかくなります。決して加水はしないで下さい。

使用方法

開封前にもむように踏むと柔らかくなります。決して加水はしないで下さい。強度が低下します。

施工上の注意

施工中～施工後2週間以上




●雨に濡れると流れたり色抜けを起こします。油が酸化して被膜を作るまで時間を要します。雨季、昼夜の気温差の大きい季節は塗れないよう注意してください。また、昼夜の温度差が激しい秋～張る、梅雨時期は白華現象、スエットアウトが起こりやすく、色抜けが発生しますので注意してください。

210mm

B

真白壁・特級真白壁・ロイヤル
上塗り用ねりしっくい 施工上の注意

1. しっくいは気硬性で固まるまで長時間を要します。



施工中から強い陽射しを避け、急激乾燥を予防します。又、雨に濡れるのも強度が低下しますので予防します。

●施工後2週間以上(11～3月は4週間以上) 防水シートを貼って乾燥養生して下さい。

施工中 → 施工後2週間以上

2. 季節・立地条件・構造体・下地の種類等で施工方法が異なります。

陽射しの強い箇所
窓・出入り口周辺・コーナー

寒冷紗を貼る(ひび割れ防止効果) ●年間を通じて施工箇所の将来状況を予測し、実施してください。

構造体により下地が異なる
コンクリート・レンガ・モルタル・土ほか

砂しっくい他で下地を、各下地にそれぞれ適正な工法で施工し、上塗りの実施。

- 海藻のりを追加/炊きのりまたは、粉銀杏を使用してください。
- スサの追加
- 砂の混合/不純物に注意(塩分・腐葉土等)

3. 施工前にご確認ください。

●香を焚いたり、喫煙したりすると、その煙を吸着する機能がしっくいにはありません。その為、これらの状況が頻繁に有るとしっくいに色が付着します。施工前に必ずご施主にご確認ください。

4. 施工前の準備

●「特級真白壁」「しっくい真白壁」「しっくいロイヤル」「しっくいなか塗り」「真白壁屋根用」「黒しっくい(ブラック・グレー)」は練り置きしてご使用ください。消石灰、海藻のり等が水になじみ、品質が最良の状態となります。

塗り壁手順

1.土壁・モルタル(内・外装)

下地材
なか塗り



2.プasterボード(内装)

下地材
スーパータツ



1.モルタル(内装)

仕上げ材・下地材
ネオタツ



瓦工事向け

現場で砂・セメントを混合し、屋根しっくいを作る。漆喰使用量が多いとき。



練るだけで施工できる、砂・硬化材配合済みのプレミックスタイプがほしい。



すぐ使いたい、手軽に施工したい、現場でしっくいを練る時間や場所がない。



〒879-2474 大分県津久見市徳浦 2052-5
TEL 0972-82-5271 FAX 0972-82-5273
URL <http://www.marukyosekkai.com>
E-mail info@marukyosekkai.com

作成日 2013年5月

■特約店

210mm(表紙の面です)

C

丸京石灰の
壁用しっくい
屋根用しっくい
のご案内

本物の漆喰は強く、やさしく、美しい。



株式会社丸京石灰

210mm (表紙の裏面です)

C'

210mm

B'

207mm

A'



強くて美しい
伝統ある仕上がり。



全国の寺院・城郭に多数の
施工実績。
とつきゅう ましろかべ
特級真白壁 内・外装壁・屋根用

20kg入 標準加水量 清水約15リットル
施工面積 約16㎡(塗厚1.5mm時)

化学のり
無添加!



外部しっくいへ
撥水効果。
しっくい油

370cc入 1ケース(370cc×30本入り)

使用方法…「真白壁」「特級真白壁」「ロイヤル」の
いづれか1袋(20kg)に1本



施工性抜群、
最高級仕上壁材。

しっくいロイヤル 内装・外装壁用

20kg入 標準加水量 清水約15リットル
施工面積 約16㎡(塗厚1.5mm時)

紙スサ
海藻のり
配合



外部に最適な製品。
植物油100%添加。
上塗り用ねりしっくい

20kg入 標準施工面積
約10㎡(塗厚1.5mm時)

いま評判!
すぐ
塗れる
シリーズ

化学のり
無添加!

しっくい(壁・屋根用)



豊後塩焼き灰しっくいの
定番です。

ましろかべ
しっくい真白壁 内・外装壁・屋根用

20kg入 標準加水量 清水約15リットル
施工面積 約16㎡(塗厚1.5mm時)

全原料が天然素材の内装用ねりしっくい。

こだわりの天然素材



化学のり
無添加!

いま評判!
すぐ
塗れる
シリーズ



選べる3種類の
カラー
ラインナップ



しろ

うすたまご

おうど



イメージ色

しっくいをもっと手軽に。
仕上材にも、下地材にも。

塗り壁
新提案!

内装用砂しっくいネオ・タッチ 内装壁用 下地材

20kg入 標準加水量 5.4リットル
施工面積 約10㎡/1.0mm厚時



せっこうボード用、
内装用下地材です。
内装用下地材 スーパータッチ 下地材

20kg入 標準加水量 約6.5リットル
施工面積 約12㎡(塗厚1.0mm時) ※練り置きは不可

暖かみのある、
自然な仕上がり。



豊後塩焼き灰を中塗り用に調合。
モルタル地、土壁など、内外装用の
中塗り砂しっくいです。

しっくいなか塗り 内装・外装壁用 下地材

20kg入 標準加水量 清水約6.5リットル
施工面積 約7㎡(塗厚2.5mm時) ※練り置きができます。

のり
スサ・骨材
調合

壁用しっくい

内装用カラーねりしっくい 和楽美
内装壁用

20kg入 ポリ袋ダンボールケース入り
施工面積 約8㎡/1.0mm厚時

※和楽美の施工は下地の完全乾燥が基本です。
厳守してください。
※必ず「和楽美」のみの「追っかけ塗り」で2~3
回に分けて塗り、塗り厚が均一になるように
仕上げてください。これを厳守してください。
※「和楽美」は全原料が天然素材のため、仕上
りが「下地」「施工」、「その他の原因及び条件」
により「色ムラ」や「白華」等の状態になる事
があります。

屋根工事中



ニッポンの屋根瓦を
守ってきた実績を。



屋根工事中
しっくいの定番。

ましろかべ
真白壁屋根用 屋根用

20kg入 使用方法…本品20kgに砂約30kgを空合わせ混合、
清水約12ℓ加えて使用。
セメントを入れる場合は4~5kg混合を目安して下さい。



瓦の色で選定できる
屋根工事中しっくい。

屋根工事中 黒しっくい(グレー/ブラック) 屋根用

20kg入 標準加水量 約12リットル
施工要領…本品に砂を20~30kg 空合わせて使用。
※セメントを約1割配合すると硬化が早まります。
※昼夜の温度差が激しい寒冷時や梅雨時期は白華現象、ス
エットアウトが起こりやすく色抜けが発生しますので注
意下さい。



砂・硬化材配合済み。
屋根工事中 屋根がっちり白 屋根用

20kg入 梱包
加水量:約4リットル

骨材、硬化材が調合済みです。
練り置き:不可(硬化材入りのため)



砂・硬化材配合済み。
屋根工事中 屋根がっちり黒 屋根用

20kg入 梱包
加水量:約4リットル

骨材、硬化材が調合済みです。
練り置き:不可(硬化材入りのため)

屋根がっちり
施工上の注意

- ① 骨材、混和材、セメント等の追加混合は出来ません。
- ② 加水量を厳守し、よく練ってください。
- ③ 過剰な加水、多量な水打ち等は白華現象が起こる元です。強度や耐久性も落ちます。
特に寒冷時、濡らした鏝で何回も押さえると白華現象をおこします。
- ④ 昼夜の温度差が激しい寒冷時や梅雨時期は白華現象、スエットアウトが起こりやすく色抜けが発生しますので注意下さい。
- ⑤ 施工直後から数日間は雨に濡れないように防水シートを張り、養生して下さい。