

# カラーねりしっくい 和楽美 (わらび)

株式会社丸京石灰

## すぐに使える天然素材の色しっくい



### ●製品仕様

ねりしっくい（化成品無添加） 用途；内装仕上  
原料；消石灰/海藻のり/麻すさ/石灰骨材

無機顔料/水

単位・荷姿；20 kgポリ袋入（段ボールケース）

標準塗り厚；2.0mm 標準使用量；8 m<sup>2</sup>/袋

日本漆喰協会化学物質放散基準 合格第1616号

**国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4569 (1)**

### こだわりの天然素材でつくった内装専用ねりしっくい

シックハウス対策に。安心と安全にこだわり、天然原料のみを使用しています。

しろ、うすたまご、おうどの3色。すぐに使える練り済み製品なのでDIYにも大人気。

### 下地別標準施工仕様

#### せっこうボード下地

工程	材料	調合 (質量比)	塗り厚 (mm)	間隔日数(日)	
				次工程まで	最終養生
1	専用下塗り材塗り	別表「不燃材料認定の施工仕様」による ただし、うすたまご色/おうど色の場合は、ネオ・タッチまたはスーパータッチを推奨			
2	上塗り	—	2.0	—	3以上

#### せっこうプaster塗り下地(せっこうラスボード)

工程	材料	調合 (質量比)	塗り厚 (mm)	間隔日数(日)	
				次工程まで	最終養生
0	乾燥養生	せっこうプasterが完全に硬化・乾燥していること			
1	吸水調整材塗り	3~5 倍液程度	—	完全乾燥	
2	専用下塗り材塗り	別表「不燃材料認定の施工仕様」による ただし、うすたまご色/おうど色の場合は、ネオ・タッチまたはスーパータッチを推奨			
3	上塗り	—	2.0	—	3以上

株式会社丸京石灰

〒879-2474 大分県津久見市徳浦 2052-5 TEL0972-82-5271

## カラーねりしっくい和楽美 施工上の注意

- 本製品は内装用のため、外部での使用は避けること。※外部では施工後すぐに褪色するため。
- 室温が5℃以下、または作業後の夜間に5℃以下になることが予想される時には、施工を避けること。
- 色ムラ、白華を生じやすいので均一に乾くよう留意すること。  
※パターン仕上げ推奨。押さえ過ぎると白くなるため、塗り肌は梨地程度にとどめること。
- 雨の続く時期など、湿度の高い時には除湿器や扇風機を設置して施工後の乾燥を促し、塗り面に水分が留まらないようにする。ただし急激な乾燥をさけるため、風は直接当てない。また直射日光を避けること。
- 施工後の室内に湿気がこもらぬよう、数日間は換気を行い続けること。夜間や冬季など、窓を開けられない場合には除湿器や扇風機を設置する等、工夫すること。
- 施工中から乾燥養生後しばらくの間は、ヒーターや灯明、線香などの油煙や煤塵を吸着して変色することがあるので工事中の換気などに十分配慮すること。
- その他については和楽美施工マニュアル、並びに日本建築学会建築工事標準仕様書 JASS15 を参照のこと。

### 別表「不燃材料認定の施工仕様」

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4569 (1)

#### 1) 素地確認・素地調整

- せっこうボードは普通せっこうボード(GB-R)9.5mm, 12.5mm, 15mm、または強化せっこうボード(GB-F)12.5mm, 15mm に該当するものであること。
- せっこうボードが貫や胴縁に455ミリ以内の間隔で固定されており、固定釘またはビスの間隔が周囲100mm以下、受け木の上150mm以下であること。(詳細は下地材の仕様書参照)
- 目地処理は使用する下塗材を少量練ったもので行い、いずれも乾燥していることを確認した後に次工程を行うこと。

#### 2) 下塗材

しる色の場合はA～Eのうちいずれかの仕様であること。うすたまご色/おうど色の場合はAまたはBを推奨。

下塗材		工程	材料	調合 (質量比)	塗り厚 (mm)	間隔日数(日) 次工程まで
A	ネオ・タッチ	1	ネオ・タッチ	20	1.0	1以上
			水	5.4		
B	スーパータッチ	1	スーパータッチ	20	1.0	1以上
			水	6.5		

※ネオ・タッチ/スーパータッチは色ムラが発生しにくいように配合された下塗り材です。

C	ユートップ + 吸水調整材	1	ユートップ	20	3.0	1以上
			水	10		
		2	乾燥養生 (ユートップが完全に硬化・乾燥していること)			
		3	吸水調整材	3~5倍	—	完全乾燥

D	ボードフィラー#2	1	ボードフィラー#2 粉体	10	0.8	1以上
			混和液	1.7		
			水	2.7		

E	カーサブランカベース	1	カーサブランカベース 粉体	20	1.0	1以上
			混和液	1.7		
			水	3.5		

※ユートップは吉野石膏(株)、ボードフィラー#2/カーサブランカベースは(株)ハネダ化学の製品です。

#### 3) しっくい

しっくい	材料	調合 (質量比)	塗り厚 (mm)	間隔日数(日) 最終養生
カラーねりしっくい和楽美	カラーねりしっくい和楽美	—	2.0	3以上

※上記は丸京石灰が推奨する標準的な施工仕様です。その他の仕様についてはご相談下さい。